

REFRACTORY

Mastice refrattario "Refractory" Torggler per la stuccatura in situazioni esposte ad alte temperature fino a 1000°C.

PARAMETRI

Aspetto	pasta densa
Colore	grigio
Massa	2,1 g/ml
temperatura	fino a 1000° C



PROPRIETA'

Temperatura di applicazione: non al di sotto dello 0

tempo di reticolazione superficiale: 18 minuti circa

Indurimento completo: 1 - 2 giorni circa

Resistenza alla compres. dopo 28 gg: > 15 N/mm²

Resistenza a flessione dopo 28 gg: > 3 N/mm²

Conservazione: teme il gelo. Nelle confezioni originali chiuse il prodotto è stabile almeno 12 mesi.

Confezione: cartucce da 310 ml.

Tabella indicativa dei consumi:

<u>Sezione giunto</u>	<u>consumo al metro</u>	<u>metri lineari realizzati con una cartuccia</u>
10x10 mm	100 ml	3,1 m