

MALTA TPU- 23

Cemento silico alluminoso pronto all'uso.
Impiego specifico: murature silico
alluminose.

ANALISI CHIMICA

AL₂O₃	5 - 6 % ca.
SiO₂	90 - 95 % ca.
Fe₂O₃	1 % ca.

CARATTERISTICHE

temperatura massima d'impiego:	1450 ° C
Refrattarietà:	Cono Seger 16 / 1470 ° C
Tipo di presa:	aerea
Materia prima di base:	chamotte
Umidità:	29 %
Granulometria:	0,1 mm
Imballo:	fusti di plastica a tenuta stagna da kg. 20 cadauno
Conservabilità: :	Circa quattro mesi in condizioni normali.

Le caratteristiche tecniche sono indicative poiché riferite a valori medi di produzione sul lungo periodo.
Non possono in ogni caso essere impiegate quale specifica e/o garanzia di valori minimi.