

BLACK PRESS

Pigiata refrattaria grafitata

Materia prima di base: sabbia di quarzo.

Alta resistenza strutturale, bassa formazione di polvere e ottima durata di utilizzo.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

AL2O3	3,0%	-	6,0%
SiO2	83,0%	-	93,0%
C	2,0%	-	5,5%



CARATTERISTICHE FISICHE

Granulometria : 0 / 2 mm

Utilizzo: per il fissaggio dei blocchi degli scaricatori della paniera.

Preparazione: il materiale deve essere messo in opera mediante pestellatura e graduale essiccamento.

Conservazione: in luogo asciutto con ventilazione naturale, lontano da fonti di calore.

Imballaggio: in sacchi da kg. 25 su pallet con termoretraibile.